



半導體業及被動元件研磨砂輪

GRINDING WHEEL for Semiconductor industry and Passive components



Anchor[®]

晶圓研磨砂輪

隨著3C產品微小化及數位化，所有移動式小型電器中SiP (System in Package) 等電子元件的使用日趨普及，為了保持高良率的情況下,針對厚度在100μm以下晶片的減薄及精密加工研磨技術正在受矚目。

砂輪規格尺寸



磨料	粒度	結合度	集中度	製法	型緣
SD SDC	#320 ~ #15000	N	50 75 100 125	B V M	2A2S 2A7S



矽晶圓研磨輪常見規格尺寸

(Z1- 粗磨)

- 優良的研磨品質
- 減少邊緣切削和研磨的損傷
- 高負載製程中可維持穩定的研磨

Z1 (粗磨)

磨料粒度	品項	砂輪尺寸 / mm	適用機台
#320	8" 10" 12"	203(D) x 4(W) x 5/7(X)	DISCO Okamoto ACCRETECH
#600		250(D) x 4(W) x 5/7(X)	
#1000		300(D) x 4(W) x 5/7(X)	
#1500		303(D) x 4(W) x 5/7(X)	
#2000			
#6000			

(Z2- 細磨)

- 研磨後表面成鏡面
- 提供穩定的細磨品質
- 提供低阻值研磨
- 表面低損傷
- 在薄晶圓製程中可有效解決翹曲問題

Z2 (細磨)

磨料粒度	品項	砂輪尺寸 / mm	適用機台
#8000	8"	203(D) x 4(W) x 5/7(X)	DISCO Okamoto ACCRETECH
	10"	250(D) x 4(W) x 5/7(X)	
	12"	300(D) x 4(W) x 5/7(X)	
		303(D) x 4(W) x 5/7(X)	
#15000-S	8"	203(D) x 4(W) x 5/7(X)	
	10"	250(D) x 4(W) x 5/7(X)	
	12"	300(D) x 4(W) x 5/7(X)	
		303(D) x 4(W) x 5/7(X)	

矽晶圓研磨案例

砂輪規格尺寸 : 300D x 4W x 5X 工件 : 12 " Si wafer 機台 : Disco DAG810


編號	原廠砂輪	Anchor-1
研磨條件	轉速 : 2400/240rpm 進刀 : 3.0/2.5/1.0 um/s (高轉速/高進給)	轉速 : 2400/240rpm 進刀 : 3.0/2.5/1.0 um/s (依照原廠參數)
電流值	14.6	14.7
Ra值	0.23	0.18
	0.21	0.18
	0.20	0.17
	0.23	0.18
Ra平均值	0.22	0.18

Wear ratio(工件/砂輪) = 200

研磨結果：相同參數下，Anchor負載與原廠砂輪相近(14.7A)，但面粗度表現Ra明顯優於原廠砂輪。

與原廠砂輪SEM比較

在SEM下顯示之砂輪結構與原廠砂輪非常相近。




原廠砂輪



Anchor

AlN研磨案例

砂輪規格尺寸: SD 300 x 4 x 8 工件: 4.5 " AlN 機台: Disco DAG810




研磨參數：砂輪轉速1500rpm，工件轉速100rpm，上機修砂後，過程中不再修砂。

研磨結果：Anchor加工電流值穩定在12.8~12.9A (無負載時為11A)，**負載與原廠砂輪相近(12~13A)**，**砂輪消耗為5.4~8.2um, 略低於原廠砂輪 (~10um)**。

磨邊導角輪及修刀片

晶圓經過切割分片後，邊緣形成直角特性，且因材料具有硬脆特性，在後續機械加工與運送過程，可能發生經常性破損，為避免破壞，利用修整輪加工晶圓邊緣，使晶圓邊緣圓鈍化，經過優化之砂輪方可下降產品不良率。



磨邊導角砂輪專用修刀片，用以目粒砂輪周邊，以提升切削力。

修刀片	規格	製法別	尺寸
	WA 320	V	130 X 30 X 2 150 X 25 X2 60 X 25 X2

晶圓研磨輪用修刀盤




磨料	粒度	尺寸	應用
氧化鋁 碳化矽	#120 - #5000	155 X 2	晶圓研磨輪用修刀盤

*其他規格應用、尺寸亦可客製

陶瓷真空吸盤

將工作物（包括晶圓、玻璃、PET 膜或其它薄型工作物等）放置陶瓷吸盤上，利用陶瓷真空吸盤的孔洞透氣性(氧化鋁或碳化矽)使工作物固定，進行清洗、切割、研磨、網版印刷及其它加工製程。



磨料	粒度	孔隙率%	尺寸	應用
氧化鋁 碳化矽	#120 - #5000	35-50%	6" 8" 12"	半導體晶圓研磨盤
				切割盤
				高透氣研磨盤

*其他規格應用、尺寸亦可客製

磨料粒度與孔隙率對照表


磨料粒度	陶瓷氣孔 um	孔隙率 %
#120	25 - 30	50 - 60
#180	18 - 24	
#320	13 - 17	40 - 45
#400	8 - 12	
#600	5 - 8	25 - 30

實用案例


規格	尺寸	陶瓷氣孔 um	孔隙率 %	應用
A320	12"	13 - 17	40 - 45	切割盤
C180	12"	18 - 24	50 - 60	檢測盤 特殊黑色降低曝光

HSP研磨砂輪


IC載板依材料及製程可分為ABF、BT 及MIS，其中部分製程是以環氧樹脂為主要封模材料，再將銅導線以電鍍方式建佈在每一封模層上(如下圖)。



除了上述載板製程加工，嘉寶HSP砂輪也針對EMC封裝(Epoxy Molding Compounds)、PLP(面板級封裝)及FOPLP(扇出型面板級封裝)等應用加工，提供各式解決方案。目前實績包含：純銅、銅+EMC、ABF+銅、BT+銅、EMC+Chip以及Invar等。



研磨製程中，砂輪會同時接觸到環氧樹脂與銅導線等複合材料。



HSP研磨砂輪實例

HSP加工載板案例



砂輪規格	HSP
研磨類型	橫軸平面研磨 (尺寸可依機台與工件客製化)
應用	含銅量較高之載板(Cu>50%)
材質	銅 + EMC
效果	自銳性佳不沾黏，良好的面粗與低阻抗，減少工件損傷提高良率， Ra < 0.3um

砂輪規格	HSP	砂輪尺寸 (mm)	355x75x127	砂輪轉速	30-32 m/s
橫送速度	30 m/min	進刀量 (粗磨)	7um (中磨)	4um (細磨)	2um

HSP砂輪尺寸 (可搭配市面上各式橫軸及立軸磨床)

尺寸	機台類型
6" - 20" 橫軸砂輪	橫軸平面研磨機
6" - 20" 立軸砂輪	立式減薄機


切割片

超精密切割片分為硬刀及軟刀兩類，適用於晶圓、PCB基板、陶瓷、光纖連接器、光學玻璃等方面精密切割使用。




磨刀板

刀具透過磨刀板進行預切動作，可增加刀具中磨料的突出量，減少晶圓正、背崩落的機會，透過修銳，也可以移除刀具的填塞物，降低加工負載，增加產品良率。



半導體切割片常見規格尺寸

鑽石種類		粒度		集中度		結合劑	製法	型緣
SDC	鍍覆鑽石	#200	#400	100	高	BCW	樹脂	1A8
		#230	#600			HBCW	Hybrid	
SD	鑽石	#270	#800	50	低	MCR	金屬	
		#325	#1000					




尺寸			單位 : mm
製法別	外徑(D)	厚度(T)	孔徑(H)
樹脂法	52 - 78	0.1 – 0.35 up	40
	52 - 59	0.1 – 0.35 up	
金屬法	76 - 78	0.3 – 0.4 up	

磨刀板常見規格尺寸

磨刀板規格	切割片(Hub blade)粒度	尺寸 單位mm
AF-20	#1700	75 X 75 X 1 75 X 37.5 X 1
AF-30	#1800 - #3000	
AF-40	#3500 - #4000	
AF-50	#4500 ↑	

磨刀板與切割刀粒度對照表




被動元件金屬法開槽砂輪

針對繞線式電感元件，進行成型溝槽加工，砂輪具有良好的形緣保持度，加工效率及使用壽命。



無心研磨砂輪

針對元件磁芯外圓，進行無心研磨加工，砂輪具備高精度、高產能的特性，且有良好的使用壽命。



被動元件金屬法開槽砂輪規格尺寸




磨料	粒度	結合度	集中度	製法別	形緣	砂輪尺寸
SD	200	N	75	MFD	14A1	125(D) X 10(T) X 22.225(H) X (U) X 3(X)

尺寸可依機台與槽寬客製化設計

研磨案例：繞線式電感
工件材質：錳鋅鐵氧磁鐵
砂輪轉速：10000 RPM
容許溝寬：0.48 mm
研磨結果：加工效率與壽命均優於現用品，槽寬實測為0.465mm

無心研磨砂輪



磨料	粒度	結合度	集中度	製法別	形緣	砂輪尺寸
SDC	80/100 170/230	N	100	BCG	9A1	350(D) X 125(T) X 127(H) X 5(X)

規格尺寸可依加工需求客製化設計

研磨案例：鐵氧磁芯研磨

鐵芯磁鐵切斷片



磨料	粒度	結合度	製法別	形緣	砂輪尺寸
CBN	120	N	BCW	1A1R	125(D)X0.5(T)X40(H)X0.4(E)X5(X)

規格尺寸可依加工需求客製化設計

研磨案例：鐵芯磁鐵切斷

工件材質：鈹鐵硼磁鐵

工件切深：8.65mm (工件尺寸90mm X 50mm X 8.5mm)

砂輪轉速：7000 RPM

加工速度：0.55 m/s

砂輪消耗：每1000切，約消耗0.7mm，約比現用品提升3-5倍使用壽命



雙平面研磨砂輪



磨料	粒度	結合度	集中度	製法別	形緣	砂輪尺寸
SDC	120	R	75	BDG	6A2	355(D)X50(T)X40(H)X35(E)X87.5(W)X3(X)

規格尺寸可依加工需求客製化設計

研磨案例：粉末鐵芯磁鐵研磨

工件材質：鈹鐵硼磁鐵

工件硬度：HRC 55

加工機台：WAIDA-WGL-35

砂輪轉速：700-1000 RPM

Anchor[®]

- Taiwan Head Office & Factory -

Carbo Tzujan Industrial Co., Ltd. Tel : 886-2-26793461 #132 Fax : 886-2-86771742
No.1 Fu An St. Ying Ko District, New Taipei City, Taiwan. 新北市鶯歌區福安街一號
webmaster@carbo.com.tw

鶯歌營業所	sa@carbo.com.tw	Tel : 02-2678-2961 #221	Fax : 02-2670-2739
新竹營業所	sg@carbo.com.tw	Tel : 03-533-3813	Fax : 03-533-3814
台中營業所	sb@carbo.com.tw	Tel : 04-2244-4125	Fax : 04-2244-4128
彰化營業所	sh@carbo.com.tw	Tel : 04-761-9903	Fax : 04-761-9122
台南營業所	sc@carbo.com.tw	Tel : 06-259-6770	Fax : 06-259-6781
高雄營業所	sd@carbo.com.tw	Tel : 07-321-9508	Fax : 07-321-9420
Export dept.	lin@carbo.com.tw	Tel : 02-2679-3461 #132	Fax : 02-8677-1742

- China Branch -

Shenzhen Branch Tel : 86-755-8285-3975 Fax : 86-755-8285-3984
start@carbo.com.tw

- Thailand Plant -

THAIGIA CO., LTD. Tel : 66-36-733877-80 Fax : 66-36-733881-82
No. 26 Moo 3, Suwannasorn Rd., Khoktum, Nongkhae, Saraburi, Thailand 18250
alger@carbo.com.tw



MIRDC

ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001
3XBY003 315S001 315E001